ESCO PODLAHY s.r.o.

KARTA PRODUKTU

SOFT TONE	2 VRSTVÁ
Položky	
Druh dřeva	Quercus robur a Quercus petraea
Původ dubu	Evropa- severní polokoule
Tvrdost	4.5 kN
Minimální střední hustota	650 kg/m^3
Dřevina nášlapné vrstvy	evropský dub
Nosná vrstva a její dřevina	březová překližka
Protitahová dýha	x
Vzor povrchu	1 lamela
Druhy opracování	hoblování, kytování, lehké kartáčování
Výrobková norma	ČSN EN 13489
Třídění	volná třída dle ČSN EN 13489
Povrchová úprava	(vodní mořidlo), tvrdý voskový olej a top-coating
Obvodový spoj	pero a drážka po celém obvodu
Tloušťka x šířka x délka (mm)	15/4,0 x 155 x napadající délka
	15/4,0 x 190 x napadající délka
	15/4,0 x 225 x napadající délka
	15/4,0 x 245 x napadající délka
	20/5,0 x 190 x napadající délka
	20/5,0 x 225 x napadající délka
Mikrofáze	standard 1,2mm na dlouhých stranách
Výrobní vlhkost	8 % (+-2%)
Určeno pro:	interiéry
Hořlavost (ČSN EN 14342)	Cfl.S1 pro tl. 20/5 mm
	DflS1 pro tl. 15/4 mm
Podlahové topení	lze použít
Tepelná vodivost	0,104 W/mK
Biologická trvanlivost	Třída 1
Emise formaldehydu	≤ 0,124 mg/m^3
Obsah PCP	≤ 5 ppm
Odkaz na prohlášení o vlastnostech	http://escopodlahy.cz/dokumenty.html