

KARTA PRODUKTU

CHATEAU STROMEČEK	2 VRSTVÁ
Položky	
Druh dřeva	Quercus robur a Quercus petraea
Původ dubu	Evropa- severní polokoule
Tvrlost	4.5 kN
Hustota	ca. 702 kg/m ³
Dřevina nášlapné vrstvy	evropský dub
Nosná vrstva a její dřevina	březová překližka
Protitahová dýha	x
Vzor povrchu	1 lamela
Druhy opracování	hoblování, kytování, broušení
Výrobová norma	ČSN EN 13489
Třídění	volná třída dle ČSN EN 13489
Povrchová úprava	Tvrký voskový olej a top-coating
Obvodový spoj	pero a drážka po celém obvodu
Tloušťka/tl. nášlapné vrstvy x šířka x délka (mm)	15/4,0 x 120 x 600
	15/4,0 x 175 x 700
Mikrofáze	standard 1,2mm na všech stranách
Výrobní vlhkost	8 % (+-2%)
Určeno pro:	interiéry
Hořlavost (CSN EN 14342)	Cfl.S1 pro tl. 20/5 mm
	Dfl.S1 pro tl. 15/4 mm
Podlahové topení	Ize použít
Tepelný odpor	0,12 m ² K/W pro tl. 15/4 mm
Biologická trvanlivost	Třída 1
Emise formaldehydu	≤ 0,124 mg/m ³
Obsah PCP	≤ 5 ppm
Odkaz na prohlášení o vlastnostech	http://escopodlahy.cz/dokumenty.html

