

KARTA PRODUKTU

HARFA VINTAGE	2 VRSTVÁ
Položky	
Druh dřeva	Quercus robur a Quercus petraea
Původ dubu	Evropa- severní polokoule
Tvrдост	4.5 kN
Minimální střední hustota	650 kg/m ³
Dřevina nášlapné vrstvy	evropský dub
Nosná vrstva a její dřevina	březová překližka
Protitahová dýha	x
Vzor povrchu	1 lamela
Druhy opracování	hoblování, nepravidelné katrování, kytování, lehké kartáčování
Výrobová norma	ČSN EN 13489
Třídění	volná třída dle ČSN EN 13489
Povrchová úprava	(vodní mořidlo), tvrdý voskový olej a top-coating
Obvodový spoj	pero a drážka po celém obvodu
Tloušťka x šířka x délka (mm)	15/4,0 x 155 x napadající délka
	15/4,0 x 190 x napadající délka
	15/4,0 x 225 x napadající délka
	15/4,0 x 245 x napadající délka
	20/5,0 x 190 x napadající délka
	20/5,0 x 225 x napadající délka
Mikrofáze	standard 1,2mm na dlouhých stranách
Výrobní vlhkost	8 % (+-2%)
Určeno pro:	interiéry
Hořlavost (CSN EN 14342)	Cfl.S1 pro tl. 20/5 mm
	Dfl.S1 pro tl. 15/4 mm
Podlahové topení	lze použít
Tepelný odpor	0,12 m ² K/W pro tl.15/4 mm
Biologická trvanlivost	Třída 1
Emise formaldehydu	≤ 0,124 mg/m ³
Obsah PCP	≤ 5 ppm

Odkaz na prohlášení o
vlastnostech

<http://escopodlahy.cz/dokumenty.html>