

**KARTA PRODUKTU**

<b>KAREL IV.</b>	<b>2 VRSTVÁ</b>
<b>Položky</b>	
Druh dřeva	Quercus robur a Quercus petraea
Původ dubu	Evropa- severní polokoule
Tvrдост	4.5 kN
Minimální střední hustota	650 kg/m <sup>3</sup>
Dřevina nášlapné vrstvy	evropský dub
Nosná vrstva a její dřevina	březová překližka
Protitahová dýha	x
Vzor povrchu	1 lamela
Druhy opracování	unikátní ruční, vzhled několik set let staré podlahy
Výrobová norma	ČSN EN 13489
Třídění	volná třída dle ČSN EN 13489
Povrchová úprava	3 vrstvy ručně naneseného originálního tvrdého voskového oleje
Obvodový spoj	pero a drážka po celém obvodu
Tloušťka/tl. nášlapné vrstvy x šířka x délka (mm)	15/4,0 x 190 x napadající délka
Mikrofáze	ruční, nepravidelná na dlouhých stranách
Výrobní vlhkost	8 % (+-2%)
Určeno pro:	interiéry
Hořlavost (CSN EN 14342)	Dfl.S1
Podlahové topení	lze použít
Tepelný odpor	0,12 m <sup>2</sup> K/W pro tl. 15/4 mm
Biologická trvanlivost	Třída 1
Emise formaldehydu	≤ 0,124 mg/m <sup>3</sup>
Obsah PCP	≤ 5 ppm
Odkaz na prohlášení o vlastnostech	<a href="http://escopodlahy.cz/dokumenty.html">http://escopodlahy.cz/dokumenty.html</a>