

## KARTA PRODUKTU

PELGRIM	2 VRSTVÁ
<b>Položky</b>	
Druh dřeva	Quercus robur a Quercus petraea
Původ dubu	Evropa- severní polokoule
Tvrдост	4.5 kN
Minimální střední hustota	650 kg/m <sup>3</sup>
Dřevina nášlapné vrstvy	evropský dub
Nosná vrstva a její dřevina	březová překližka
Protitahová dýha	x
Vzor povrchu	1 lamela
Druhy opracování	hoblování, kytování antickou ekologickou olejovou směsí, postaršení
Výrobní norma	ČSN EN 13489
Třídění	volná třída dle ČSN EN 13489
Povrchová úprava	tvrdý voskový olej a top-coating
Obvodový spoj	pero a drážka po celém obvodu
Tloušťka/tl. nášlapné vrstvy x šířka x délka (mm)	15/4,0 x 150 x napadající délka
	15/4,0 x 190 x napadající délka
	15/4,0 x 225 x napadající délka
	15/4,0 x 245 x napadající délka
	20/5,0 x 225 x napadající délka
	20/5,0 x 245 x napadající délka
Mikrofáze	standard 1,2mm na dlouhých stranách
Výrobní vlhkost	8 % (+-2%)
Určeno pro:	interiéry
Hořlavost	Cfl.S1 pro tl. 20/5 podle ČSN EN 14342
	Dfl.S1 pro tl. 15/4
Podlahové topení	lze použít
Tepelný odpor	0,12 m <sup>2</sup> K/W pro tl. 15/4 mm
Biologická trvanlivost	Třída 1
Emise formaldehydu	≤ 0,124 mg/m <sup>3</sup>
Obsah PCP	≤ 5 ppm

Odkaz na prohlášení o  
vlastnostech

<http://escopodlahy.cz/dokumenty.html>