

KARTA PRODUKTU

KOLONIAL	3 VRSTVÁ	
Položky		
Druh dřeva	Quercus robur a Quercus petraea	
Původ dubu	Evropa- severní polokoule	
Tvrдост	4.5 kN	
Minimální střední hustota	650 kg/m ³	
Dřevina nášlapné vrstvy	evropský dub	
Nosná vrstva a její dřevina	smrková laťovka	
Protitahová dýha	smrková dýha	
Vzor povrchu	1 lamela	
Druhy opracování	hoblování, kytování, kartáčování	
Výrobová norma	ČSN EN 13489	
Třídění	volná třída dle ČSN EN 13489	
Výrobová norma	ČSN EN 13489	
Třídění	volná třída dle ČSN EN 13489	
Povrchová úprava	tvrdý voskový olej a top-coating	
Obvodový spoj	pero a drážka po celém obvodu	
Tloušťka/tl. nášlapné vrstvy x šířka x délka (mm)	14/3,0 x 190 x fix. 1200-2400	
	15/4,0 x 190 x fix.1200-2400	
Mikrofáze	standard 1,2mm na dlouhých stranách	
Výrobní vlhkost	8 % (+-2%)	
Určeno pro:	interiéry	
Hořlavost	Cfl.S1 pro tl. 15/4 mm podle labor.testování	
	Dfl.S1 pro tl. 12/2,5 a 14/3,0 mm	
Podlahové topení	lze použít	
Tepelná vodivost	0,134 W/mK	
Biologická trvanlivost	Třída 1	
Emise formaldehydu	≤ 0,124 mg/m ³	
Obsah PCP	≤ 5 ppm	
Odkaz na prohlášení o vlastnostech	http://escopodlahy.cz/dokumenty.html	