

<b>KOLONIAL - MAĎARSKÝ STROMEČEK</b>	<b>MASIV</b>
Položky	
Druh dřeva	Quercus robur a Quercus petraea
Původ dubu	Evropa- severní polokoule
Tvrдост	4.5 kN
Hustota	ca. 702 kg/m <sup>3</sup>
Dřevina nášlapné vrstvy	evropský dub
Nosná vrstva a její dřevina	x
Protitahová dýha	x
Vzor povrchu	selské prkno
Druhy opracování	hoblování, kytování, kartáčování
Výrobová norma	ČSN EN 13629
Třídění	volná třída dle ČSN EN 13629
Povrchová úprava	tvrdý voskový olej - ruční olejování
Obvodový spoj	pero a drážka na dlouhých stranách
Úhel na čelech	45°
Tloušťka x šířka x délka (mm)	20 x 100 x 550
	20 x 120 x 600
Mikrofáze	ne
Výrobní vlhkost	9 % (+-2%)
Určeno pro:	interiéry
Hořlavost (CSN EN 14342)	Cfl.S1
Podlahové topení	nedoporučuje se
Tepelná vodivost	x
Biologická trvanlivost	Třída 1
Emise formaldehydu	≤ 0,124 mg/m <sup>3</sup>
Obsah PCP	≤ 5 ppm
Odkaz na prohlášení o vlastnostech	<a href="http://escopodlahy.cz/dokumenty.html">http://escopodlahy.cz/dokumenty.html</a>