

**KARTA PRODUKTU**

<b>PELGRIM MAĎARSKÝ VZOR</b>	<b>MASIV</b>
<b>Položky</b>	
Druh dřeva	Quercus robur a Quercus petraea
Původ dubu	Evropa- severní polokoule
Tvrдост	4.5 kN
Hustota	ca. 702 kg/m <sup>3</sup>
Dřevina nášlapné vrstvy	evropský dub
Nosná vrstva a její dřevina	x
Protitahová dýha	x
Vzor povrchu	1 lamela
Druhy opracování	hoblování, kytování antickou ekologickou olejovou směsí, postaršení
Výrobová norma	ČSN EN 13489
Třídění	volná třída dle ČSN EN 13489
Výrobová norma	ČSN EN 13489
Třídění	volná třída dle ČSN EN 13489
Povrchová úprava	tvrdý voskový olej
Obvodový spoj	pero a drážka na dlouhých stranách
Úhel na čelech	45°
Tloušťka x šířka x délka (mm)	20 x 100 x 550 20 x 120 x 600
Mikrofáze	ne
Výrobní vlhkost	8 % (+-2%)
Určeno pro:	interiéry
Hořlavost (CSN EN 14342)	Cfl.S1
Podlahové topení	lze použít
Teplná vodivost	0,134 W/mK
Biologická trvanlivost	Třída 1
Emise formaldehydu	≤ 0,124 mg/m <sup>3</sup>
Obsah PCP	≤ 5 ppm
Odkaz na prohlášení o vlastnostech	<a href="http://escopodlahy.cz/dokumenty.html">http://escopodlahy.cz/dokumenty.html</a>