

KARTA PRODUKTU

PELGRIM	MASIV
Položky	
Druh dřeva	Quercus robur a Quercus petraea
Původ dubu	Evropa- severní polokoule
Tvrlost	4.5 kN
Hustota	ca. 702 kg/m ³
Dřevina nášlapné vrstvy	evropský dub
Nosná vrstva a její dřevina	x
Protitahová dýha	x
Vzor povrchu	selské prkno
Druhy opracování	hoblování, kytování antickou ekologickou olejovou směsí, postaršení
Výrobní norma	ČSN EN 13629
Třídění	volná třída dle ČSN EN 13629
Povrchová úprava	tvrdý voskový olej a top-coating
Obvodový spoj	pero a drážka po celém obvodu
Tloušťka x šířka x délka (mm)	20 x 120 x napadající délka
	20 x 150 x napadající délka
	20 x 170/185
Mikrofáze	standard 1,2mm na dlouhých stranách
Výrobní vlhkost	9 % (+-2%)
Určeno pro:	interiéry
Hořlavost	Cfl.S1 podle ČSN EN 13342
Podlahové topení	nedoporučuje se
Tepelná vodivost	x
Biologická trvanlivost	Třída 1
Emise formaldehydu	≤ 0,124 mg/m ³
Obsah PCP	≤ 5 ppm
Odkaz na prohlášení o vlastnostech	http://escopodlahy.cz/dokumenty.html