

**KARTA PRODUKTU**

<b>SOFT TONE</b>	<b>MASIV</b>
<b>Položky</b>	
Druh dřeva	Quercus robur a Quercus petraea
Původ dubu	Evropa- severní polokoule
Tvrlost	4.5 kN
Hustota	ca. 702 kg/m <sup>3</sup>
Dřevina nášlapné vrstvy	evropský dub
Nosná vrstva a její dřevina	x
Protitahová dýha	x
Vzor povrchu	selské prkno
Druhy opracování	hoblování, kytování, lehké kartáčování
Výrobová norma	ČSN EN 13629
Třídění	volná třída dle ČSN EN 13629
Povrchová úprava	(vodní mořidlo) + tvrdý voskový olej a top-coating
Obvodový spoj	pero a drážka po celém obvodu
Tloušťka x šířka x délka (mm)	20 x 150 x napadající délka 20 x 170/185 x napadající délka
Mikrofáze	standard 1,2mm na dlouhých stranách
Výrobní vlhkost	9 % (+-2%)
Určeno pro:	interiéry
Hořlavost	Cfl.S1 podle CSN EN 14342
Podlahové topení	nedoporučuje se
Tepelná vodivost	x
Biologická trvanlivost	Třída 1
Emise formaldehydu	≤ 0,014 mg/m <sup>3</sup>
Obsah PCP	≤ 5 ppm
Odkaz na prohlášení o vlastnostech	<a href="http://escopodlahy.cz/dokumenty.html">http://escopodlahy.cz/dokumenty.html</a>

